

**FICHA TÉCNICA**

Nº 14115999

**EUROPLAS NEGRO EXTRA N.G.**



LIMPIEZA AL AGUA



BROCHA



RODILLO



PISTOLA



INTERIOR EXTERIOR



7,5-9 m<sup>2</sup>/L.



30 min



2-3 h.



PINTURA AL AGUA



COVS

**DESCRIPCIÓN:**

Pintura plástica formulada en base a copolímeros acrílicos, que permite la obtención de excelentes acabados extra mates en color negro.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	EXTRA MATE B <sub>85°</sub> < 2%
COLOR:	NEGRO
VISCOSIDAD (20°C):	95 ± 10 PS
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,30 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	46,15 %
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	30 %
SECADO:	Al tacto 30 minutos
REPINTADO:	2-3 horas
RENDIMIENTO:	6 - 7,5 m <sup>2</sup> /L. (para 50-40 micras secas)
DILUYENTE:	Agua
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/c: 40 gr/L.

**COMPOSICIÓN:**

Ligante: Copolímeros acrílicos.  
 Pigmento: Pigmento orgánico negro.  
 Disolvente: Agua.

**PROPIEDADES:**

- Excelente acabado extra mate
- Muy buena cubrición.
- Buen comportamiento en repasos, repintados.
- Fácil aplicación.

## APLICACIONES:

Para interiores y exteriores protegidos. Sobre todo tipo de superficies de albañilería tales como yeso, escayola, cemento, tableros, aglomerado, perliescayola, etc. debidamente preparadas.

## NORMAS DE APLICACIÓN:

Las superficies a pintar deberán estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa.

Remover bien el contenido del envase antes de su empleo, hasta su completa homogeneización. Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección, diluyendo el producto hasta un 15% con agua, si fuese necesario.

**Superficies nuevas:** Aplicar una primera mano de imprimación acrílica tipo Aguacryl si es necesario fijar-consolidar el soporte. A continuación aplicar 2 manos, la 1ª diluida al 10% y la 2ª al uso o diluida un máximo de un 5%.

**Superficies pintadas:** Eliminar las partes mal adheridas, corregir las imperfecciones mediante lijado y aplicar 2 manos en las condiciones descritas en el apartado anterior. Si las superficies son de temple, cal o con falta de consistencia, aplicar una primera mano de imprimación consolidante tipo Aguacryl.

Si la superficie está en buen estado, aplicar el producto directamente.

## LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

## CONSEJOS de PRUDENCIA:

**Producto no considerado peligroso.** No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

## INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

## ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 14 Litros y 4 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.  
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos  
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.

Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

[info@pinturas-eurocolor.com](mailto:info@pinturas-eurocolor.com)

[www.pinturas-eurocolor.com](http://www.pinturas-eurocolor.com)

