

FICHA TÉCNICA



Nº 12008102

**CONSOLIDANTE
 PIEDRA AQUA**



DESCRIPCIÓN:

Consolidante al agua de soportes minerales que presentan falta de cohesión. Estabiliza las partículas de sustrato sueltas compactándolas, manteniendo la transpirabilidad del mismo y su aspecto natural.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO:	MATE
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,05 gr/ml. ± 0,03
RENDIMIENTO:	aprox. 1-6 m²/Litro/mano dependiendo de la absorción y cohesión del soporte.
DILUYENTE:	Agua.
SÓLIDO EN VOLUMEN:	7,90 %
SÓLIDO EN PESO:	12,25 %
SECADO:	2- 4 horas
REPINTADO:	A partir de 24 horas
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/h: 30 gr/L.

COMPOSICIÓN:

- Ligante: silicato potásico y copolímeros acrílicos.
- Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

- Excelente adherencia sobre soportes minerales.
- Consolida las superficies minerales débiles. Buen poder de penetración.
- Alto poder de impregnación y sellado.
- Transpirable.
- Fácil aplicación.
- Resistencia a la intemperie.
- Mantiene el aspecto natural de las superficies minerales.

APLICACIONES:

Consolidante de superficies minerales absorbentes.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Remover el contenido del envase hasta su total homogeneización.

Puede aplicarse preferiblemente a brocha para lograr su máxima penetración, pudiendo también aplicarse a rodillo.

Las superficies a pintar deben estar libres de mohos, polvo, grasas y/o eflorescencias salinas.

Las superficies de hormigón, mortero, deben de estar perfectamente fraguadas (tiempo de secado 28 días).

Aplicar una mano al uso o con una dilución máxima con agua para conseguir su máxima penetración. En caso necesario puede aplicarse una segunda mano en iguales condiciones (0-10% con agua).

Durante la aplicación deberán protegerse las superficies de aluminio, cristales, plástico, etc...; en el caso de mancharse estas superficies deberán lavarse inmediatamente con agua.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Deben protegerse los ojos y la piel contra salpicaduras empleando los medios de protección adecuados (guantes, gafas,...). En caso de contacto con el producto, lavar con abundante agua.

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

Consultar ficha de seguridad del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 5 L. y 1 Litro.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos

Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.

Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

info@pinturas-eurocolor.com

www.pinturas-eurocolor.com

