

FICHA TÉCNICA

Nº 141199010

EUROPLAS FACHADAS


LIMPIEZA
AL AGUA


BROCHA



RODILLO



PISTOLA


INTERIOR
EXTERIOR


IMPERMEABLE



TRANSPIRABLE



10 m²/L



1 h



2-3 h


PINTURA
AL AGUA


COVS

DESCRIPCIÓN:

Revestimiento liso de acabado mate, apto para el pintado de superficies exteriores e interiores, donde se requiera un buen poder hidrofugante (contiene una emulsión de polisiloxano de carácter hidrófugo).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	MATE B _{85°} = 2,8%
COLOR:	BLANCO
VISCOSIDAD (20°C):	200-240 PS
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,71 ± 0,03 gr/ml.
EXTRACTO SECO EN PESO:	69,20%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	47,30%
SECADO:	Al tacto 30' - 1 h.
REPINTADO:	2-3 horas
RENDIMIENTO:	10 m²/Litro, aproximadamente para espesores de película de 50 micras secas.
DILUYENTE:	Agua
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/c: 40 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Copolímeros acrílicos.
Pigmento: Bióxido de Titanio tipo Rutilo.
Diluyente: Agua.

PROPIEDADES:

- Buena blancura.
- Buena cubrición
- Fácil aplicación.
- Transpirable e impermeable
- Buen poder hidrofugante.

APLICACIONES:

Sobre superficies de yeso, escayola, cemento, hormigón, etc. antiguas o nuevas donde se requiera blancura, cubrición y buen poder hidrofugante.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Las superficies a pintar deben ser consistentes y estar limpias, secas, exentas de polvo, suciedad, grasas y pinturas viejas en mal estado, etc.

Puede aplicarse a brocha, rodillo ó equipo de proyección.

Sobre superficies con viejas pinturas, etc.:

eliminar las partes mal adheridas, corregir las imperfecciones mediante lijado y aplicar dos manos de EUROPLAS FACHADAS, la 1ª mano diluida al 5-10% y la 2ª al uso ó diluida un máximo de un 5%. Si dichas superficies están muy pulverulentas, recomendamos aplicar una imprimación tipo Pliofix o Aguacryl.

Sobre superficies nuevas:

Aplicar dos manos de EUROPLAS FACHADAS, la 1ª con una dilución del 10% con agua, y la segunda con un máximo del 5%.

Sobre superficies pintadas a la cal: cepillar para eliminar las partes sueltas y aplicar 2 manos de EUROPLAS FACHADAS, la primera con una dilución del 10% con agua, y la segunda con un máximo del 5%.

NOTA: Temperatura de aplicación, entre 5° C y 35° C.

Sólo pueden hacerse colores pastel, mediante la adición de Ecotintes Universales o al Agua, con una dosificación máxima recomendada del 5%.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 15 L. y 4 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

