

Nº INFORME SIMPLIFICADO 25832
Hoja 1 de 1

FECHA EMISIÓN: 15 de septiembre 2010

FECHA RECEPCIÓN: 8 de julio 2010

CLIENTE: INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.L.

SOLICITANTE: INMACULADA RECALDE


DIRECCIÓN: Barrio de Aguirre, N.º5 – Apartado 12
48480 ARRIGORRIAGA (Vizcaya)

REFERENCIA:

- «EUROCRYL MATE BLANCO F-458595»
- «100% ACRÍLICO LISO BLANCO»
- «EUROSIL ACRÍLICA FACHADAS MATE»

MATERIAL ENTREGADO: Muestras de pintura

NORMA	TÍTULO	REFERENCIA	ÍNDICE DE TRANSMISIÓN DE AGUA LÍQUIDA $w(Kg/(m^2 \cdot h^{0,5}))$		Clasificación según UNE EN 1062-1:2005
UNE-EN 1062-3:2008	Determinación de la permeabilidad al agua líquida	«EUROCRYL MATE BLANCO F-458595»	Media	0,004	Baja
			Desviación estándar	0,0003	
		«100% ACRÍLICO LISO BLANCO»	Media	0,211	Media
			Desviación estándar	0,004	
		«EUROSIL ACRÍLICA FACHADAS MATE»	Media	0,212	Media
			Desviación estándar	0,008	


Arantxa Pérez
Directora de Proyectos
Sistemas Poliméricos y Composites

- Los resultados obtenidos en estos ensayos sólo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.
- La información completa relativa a los ensayos solicitados queda a disposición del cliente bajo petición.
- Este informe no podrá ser reproducido de forma parcial sin la autorización por escrito de CIDEMCO.