

FICHA TÉCNICA

EURO-TIN MASTER BL

Nº 30002001



DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica blanca cuya formulación en base a copolímeros acrílicos y pigmentos y extenders de alta calidad, la hacen adecuada para la decoración de calidad de paredes y techos de interior en acabado mate, al poder realizar una amplia gama de colores dentro del sistema tintométrico **Europint Mix_{COLOR}**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	MATE, B₈₅° < 2%
VISCOSIDAD (20°C):	150 PS ± 15 PS
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,57 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	65,50%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	45,70%
SECADO:	Al tacto 30 min.
REPINTADO:	2-3 horas
RENDIMIENTO:	8-9 m²/L. (para 50 µm secas)
DILUYENTE:	Agua
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/a: 30 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Copolímeros acrílicos.
 Pigmento: Bióxido de Titanio tipo Rutilo.
 Diluyente: Agua.

PROPIEDADES:

- Permite obtener una amplia gama de colores estables para la decoración de interiores mediante el sistema tintométrico Europint Mix Color.
- Buena lavabilidad.
- Muy buena brochabilidad y nivelación.
- Sin salpicado.

APLICACIONES:

Sobre todo tipo de superficies de yeso, escayola, cemento, piedra, albañilería en general donde se requiera la obtención de acabados mate de calidad en la decoración de interiores.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Las superficies a pintar deberán estar limpias, secas, sin polvo y sin grasas y convenientemente imprimadas.

Sobre **superficies ya pintadas** anteriormente, eliminar desconchados y zonas que presenten mala adherencia. A continuación fijar la superficie con imprimación acrílica Aguacryl si fuera necesario.

Sobre **superficies nuevas** examinar el estado del paramento y en caso necesario fijar la misma con imprimación acrílica Aguacryl.

Sobre **otro tipo de superficies**, madera, metal, imprimir convenientemente antes de pintar (consultar a departamento técnico)

Puede aplicarse a brocha, rodillo ó equipo de proyección, diluyendo el producto aproximadamente un 10-15% con agua para la primera mano, y máximo 5% para las siguientes.

No aplicar con temperaturas ambiente ni de sustrato inferiores a 5 °C y superiores a 35 °C.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 12 L., 4 L. y 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

